

Каталог / Стеклофибра щелочестойкая



Дозировка Стеклофибры:

Расход стеклофибры зависит от назначения и может варьироваться в диапазоне от 0,6% для штукатурных растворов до 3% для тяжело нагруженных конструкция. Точное количество стеклофибры рассчитывается при проектировании с учетом важных факторов - назначения конструкции, планируемых нагрузок, марки бетона, температурного режимы, геологических изысканий и т.д.

Ориентировочные нормы расхода:

| | |
|-------------------------|--------|
| Сухие смеси | 1-1,5% |
| Огнестойкие конструкции | 1,5-2% |
| Промышленные полы | 2% |
| Архитектурные изделия | 1% |
| Пено-газобетон | 0,6-1% |

Технические характеристики

Материал Щелочестойкий стеклоровинг AR

Содержание диоксида циркония (ZrO2) 16,8%

Внешний вид Волокно прозрачно-белого цвета

Длина волокна 18 мм.

Диаметр волокна 10-15 мкм.

Массовая доля влаги не более 0,2%

Температура размягчения 860 °C

Удлинение при разрыве 2-3%

Химическая устойчивость Высокая

Прочность на растяжение 1700 МПа

Электропроводность Диэлектрик

Габариты коробки Мешок 25 кг (0,6x0,5x0,2м)

Габариты паллета 800 кг, 32 мешка (1x1,2x1,3 м)