

Каталог / Фибра листовая анкерная 0,63/36

**Фибра листовая
анкерная 0,63/36**



В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры листовой
анкерной 0,63/36:**

Расход стальной анкерной фибры 0,63/36 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Мешки по 20кг, паллет 1200кг.
Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	Стальной лист	Длина прямого участка	22±2 мм
Спецпокрытие	Без покрытия	Количество изгибов	4 шт
Геометрия	Анкерная	Габариты паллет	1,2м*0,8м*1м
Длина волокна	L = 36-38 мм	Дозировка	от 25 кг/м ³
Диаметр волокна	D = 0,63 мм	Упаковка	Коробка 20 кг, паллет 1200 кг
Длина анкера	3±1 мм	Временное сопротивление разрыву	От 510 МПа
Высота изгиба анкера	1,3±0,3 мм		