

Каталог / Фибра листовая анкерная 0,7/35

**Фибра листовая
анкерная 0,7/35**



В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры листовой
анкерной 0,7/35:**

Расход стальной анкерной фибры 0,7/35 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту.

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 1000кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Стальной лист

Спецпокрытие Без покрытия

Геометрия Анкерная

Длина волокна L = 35 мм

Диаметр волокна D = 0,7 мм

Длина анкера 4±3 мм

Высота изгиба анкера 3±2 мм

Длина прямого участка 32±2 мм

Количество изгибов 4 шт

Габариты паллет 0,8м*1,2м*1м

Дозировка от 25 кг/м³

Упаковка Коробка 20 кг,
паллет 1000 кг

Временное сопротивление разрыву От 600 МПа