

Каталог / Фибра листовая 0,8/40

Фибра листовая 0,8/40



В наличии на складах ИнРес

Дозировка фибры листовой 0,8/40:

Расход стальной фибры 0,8/40 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 1000кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Стальной лист

Спецпокрытие Без покрытия

Геометрия Серповидная с насечками

Длина волокна L = 40 мм

Диаметр волокна D = 0,8 мм

Шаг насечки 3 мм

Габариты паллет 0,8м*1,2м*1,2м

Дозировка от 25 кг/м³

Упаковка Коробка 20 кг,
паллет 1000 кг

Временное сопротивление разрыву От 510 МПа