

Каталог / Фибра проволочная анкерная 0,75/60

**Фибра проволочная
анкерная 0,75/60**



В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволочной
анкерной 0,75/60:**

Расход стальной анкерной фибры 0,75/60 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Мешки по 20кг, паллет 1200кг.
Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	Низкоуглеродистая проволока	Длина прямого участка	56±2 мм
Спецпокрытие	Без покрытия	Количество изгибов	4 шт
Геометрия	Анкерная	Габариты паллет	1м*1,2м*1,6м
Длина волокна	L = 60 мм	Дозировка	от 16 кг/м ³
Диаметр волокна	D = 0,75 мм	Упаковка	Мешок 20 кг, паллет 1200 кг
Длина анкера	5±4 мм	Временное сопротивление разрыву	От 1150 МПа
Высота изгиба анкера	5±4 мм		