Каталог / Фибра проволочная анкерная Dramix 3D 45/50BL



## Дозировка фибры проволочной анкерной Dramix 3D 45/50BL:

Расход стальной анкерной фибры Dramix 3D 45/50BL определяется нашим инженеромпроектировщиком в соответствии с требованиями к объекту.

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженерапроектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

## Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

## Технические характеристики

Материал	Низкоуглеродистая проволока	Длина прямого участка	38±4 мм
Спецпокрытие	Без покрытия	Количество изгибов	4 шт
Геометрия	Анкерная	Габариты паллет	1м*1,2м*1,6м
Длина волокна	L = 50 мм	Дозировка	от 25 кг/м3
Диаметр волокна	D = 1,05 MM	Упаковка	Мешок 25 кг, паллет 1200 кг
Длина анкера	4±3 мм	Временное сопротивление разрыву	От 1100 МПа
Высота изгиба ан	<b>кера</b> 3±2 мм		