

Каталог / Фибра проволочная анкерная Dramix 3D 80/60BG

**Фибра проволочная  
анкерная Dramix 3D  
80/60BG**



В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволочной  
анкерной Dramix 3D 80/60BG:**

Расход стальной анкерной фибры Dramix 3D 80/60BG определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Мешки по 20кг, паллет 1200кг.  
Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

**Материал** Низкоуглеродистая проволока

**Длина прямого участка** 48±2 мм

**Спецпокрытие** Без покрытия

**Количество изгибов** 4 шт

**Геометрия** Анкерная

**Габариты паллет** 1м\*1,2м\*1,6м

**Длина волокна** L = 60 мм

**Дозировка** от 15 кг/м<sup>3</sup>

**Диаметр волокна** D = 0,75 мм

**Упаковка** Мешок 20 кг, паллет 1200 кг

**Длина анкера** 4±3 мм

**Временное сопротивление разрыву** От 1200 МПа

**Высота изгиба анкера** 3±2 мм