

Каталог / Фибра проволочная анкерная Hendix 1/50

**Фибра проволочная  
анкерная Hendix 1/50**



В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволочной  
анкерной Hendix 1/50:**

Расход стальной анкерной фибры Hendix 1/50 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту.

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг  
Транспортировку производить автотранспортным средством и закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

**Материал** Низкоуглеродистая проволока

**Длина прямого участка** 38±2 мм

**Спецпокрытие** Без покрытия

**Количество изгибов** 4 шт

**Геометрия** Анкерная

**Габариты паллет** 1,2 м\*0,8м\*1м

**Длина волокна** L = 50 мм

**Дозировка** от 25 кг/м<sup>3</sup>

**Диаметр волокна** D = 1 мм

**Упаковка** Коробка 25 кг, паллет 1200 кг

**Длина анкера** 4±3 мм

**Временное сопротивление разрыву** От 1150 МПа

**Высота изгиба анкера** 3±2 мм