

Каталог / Фибра проволочная волновая 1,2/40

**Фибра проволочная
волновая 1,2/40**



В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволочной
волновой 1,2/40:**

Расход стальной волновой фибры 1,2/40 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Мешки по 20кг, паллет 1000кг
Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Высокоуглеродистая проволока

Спецпокрытие Без покрытия

Геометрия Волновая

Длина волокна L = 30-40 мм

Диаметр волокна D = 1-1,2 мм

Шан волны 10±3 мм

Высота волны 8±2 мм

Габариты паллет 0,8м*1,2м*1,5м

Дозировка от 25 кг/м³

Упаковка Мешок 20 кг, паллет 1000 кг

Временное сопротивление разрыву От 1600 МПа